

# 315 Çeko Bond

## Epoksi Yapıştırıcı

### Ürün Tanımı:

315 Çeko Bond, sentetik reçine esaslı, iki bileşenli, doldurucu özellikte dolgulu epoksi yapıştırıcıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- Demir, alüminyum, sac, pirinç, cam, beton, fayans, mermer, ağaç, ebonit vb. malzemelerin yapıştırılmasında,
- Döküm hatalarının düzeltilmesi, model ve kalıp işlerinde,
- Nakil vasıtalarında kaporta ve radyatör onarımlarında,

**Dikkat:** Polietilen, teflon, silikon kauçuğu, yumuşak PVC gibi malzemelerin yapıştırılması için uygun değildir.

### Özellikler :

- İki bileşenli bir yapıştırıcıdır.
- Doldurucu özelliği vardır.

### Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf, beyaz, kahverengi
Shore A Sertliği (DIN 53505)	95 ± 5
Kullanma Zamanı (dakika) (23°C'de)	60 – 180
Sertleşme Süresi (saat) (23°C'de)	16
Sertleşme Süresi (saat) (50°C'de)	7

Teknik bilgiler + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nem oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Mümkünse hafifçe zımparalanmalıdır.
- Gerekli miktar hesaplanıp, A ve B bileşenleri eşit olarak (1:1) karıştırılır.
- Karıştırma ile birlikte reaksiyon başladığından, kullanma zamanı sınırlıdır.
- Kutu içindeki malzemelerde, her kutudaki malzeme kendi içinde karıştırılmalıdır. Her kutu ayrı bir karıştırma kaşığı ile karıştırılmalıdır.

### Uygulama:

- Hazırlanmış karışım yapıştırılacak yüzeylere ince bir film halinde sürülür. Yapıştırılacak parçalar birleştirildikten sonra, malzeme sertleşene kadar tespit edilip, oynamaları ve kaymaları önlenir.
- Yapıştırmadan, başka boşluklara malzeme doldurulacaksa, parçalar tespit edildikten sonra, boşluklar malzeme taşırılmadan doldurulmalıdır.

### Uygulama Sonrası Temizlik:

10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenebilir.

### Ambalaj:

A Bileşeni: 1 kg teneke / kolide 5 adet.

B Bileşeni: 1 kg teneke / kolide 5 adet.

### Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

**Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

---

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr