

# GM Fix

## Granit, Mermer, Doğaltaş Yapıştırıcısı

### Ürün Tanımı:

Bostik GM Fix, iki bileşenli poliester esaslı bir yapıştırıcıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- Mermer, granit, doğal taş, fayans, beton, eternit, seramik, taş, çini, karomozaik, ahşap vb. malzemelerin yapıştırılmasında,
- Delik ve çatlakların onarımında kullanılır.

### Özellikler:

- İki bileşenli bir yapıştırıcıdır.
- Düşey ve yatay yüzeylerde akma yapmaz.
- 20°C ve +100°C'de çatlama, yüzeyden ayrılma, yumuşama ve renk değişimi olmaz.
- Solvent, alkali, seyreltik asit ve suya dayanıklıdır.
- UV ışınlarına dayanıklıdır, renk değişimi olmaz.

### Teknik Veriler:

Renk	Krem
Shore A sertliği	95 ± 5
Yoğunluk (gr / cm <sup>3</sup> )	1,90 ± 0,02
Kullanma zamanı (dakika) (+23°C'de)	3 – 8
Setleşme süresi (dakika) (+23°C ve %50 bağıl nem)	10 – 20
Isı dayanımı	-20°C ile +100°C arası
Çalışma sıcaklığı	+5°C ile +40°C arası

Teknik bilgiler + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

### Uygulama:

- Kullanma oranı A bileşeni 100 gr, B bileşeni 1 - 3 gr olarak karıştırılır.
- Hazırlanan karışım yapıştırılacak yüzeylere 3 dakika içinde sürülür.
- Karışım ortam sıcaklığına bağlı olarak 3 ila 8 dakika içerisinde sertleşmeye başlar.
- Yapıştırılacak parçalar birleştirildikten sonra, malzeme sertleşene kadar yerinden oynamaları ve kaymaları önlenir.
- Yağlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz.

### Uygulama Sonrası Temizlik:

Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 5 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

### Güvenlik:

- Karıştırma ve uygulama esnasında ürünün cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır.
- Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.

### Ambalaj:

250 gr teneke kutu + 7 gr sertleştirici / kolide 24 adet.

700 gr teneke kutu + 25 gr sertleştirici / kolide 12 adet.

1200 gr teneke kutu + 35 gr sertleştirici / kolide 12 adet.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereklilik hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

**Depolama:**

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

**Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

---

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr