

# UltraFix

## Ultra Güçlü Hibrid Yapıştırıcı

### Ürün Tanımı:

Bostik UltraFix, yüksek performanslı, tek bileşenli, nem ile kürlenene, cm<sup>2</sup> 'de 150 kg ağırlık taşıyabilen MS Polimer esaslı ultra güçlü yapıştırıcıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- Ahşap, beton, tuğla, alçı, cam, seramik, metal, sert PVC yapıştırmada
- Yukarıda belirtilen yüzeylerin bağlantı panelleri, tabelaları, duvar kaplamaları, süpürgeliklerin montajında

### Özellikler:

- Nemli ve gözenekli yüzeyleri bile mükemmel yapıştırır.
- Kokusuzdur
- Büzüşme yapmaz
- Kalıcı olarak elastiktir
- Çözücü içermediğinden ısı yalıtım plakası, dekoratif panellerin yapıştırılmasında da kullanılabilir.
- Üzeri boyanabilir.
- Polietilen, polipropilen ve teflon gibi yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Bitüm bulaşmış yüzeylerde kullanılmamalıdır.

### Teknik Veriler:

Renk	Beyaz
Baz	MS Polimer
Sertleştirme sistemi	Hava nemi aracılığıyla
Yoğunluk (DIN 52451-6 mm)	1,55 ± 0,05 gr / cm <sup>3</sup>
Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.)	~ 10 dakika
Tam kürlenme zamanı (+23°C / %50 r.F.)	~ 24 saat
Hacim kaybı (DIN 52451-PY)	< - %3
Çekme dayanımı (2 mm Film):	~ 3 N / mm <sup>2</sup>
Kopmada uzama (2 mm Film):	~ %200
Shore A sertliği (DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.)	~ 65
Max. hareket kapasitesi (Derz genişliğine bağlı)	%15
Isı dayanımı	- 40°C ile + 80°C arası
Çalışma sıcaklığı	+ 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Yüzeydeki kabarma veya zayıf tabakaların kaldırılması gerekir.
- Yüzeyler temiz ve tercihen kuru olmalıdır.
- Nemli yüzeylerde nemin saklayabileceği zayıf maddeler ve kabarcıklar temizlenmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

**Uygulama:**

- Yüzeylerden birine paralel olarak yapıştırıcı uygulandıktan sonra 10 dakika içerisinde iki yüzey bir araya getirilir.
- Genellikle 5 mm çapındaki yapıştırıcı yeterlidir. Daha dar yapıştırma yüzeyleri için bu 3 mm 'ye düşürülebilir.
- Bostik UltraFix yapıştırıcı uygulama oranı, panel, kaplama ya da yapıştırılacak tabelaların sertliği ve ağırlığına göre değişir. Eğer yapıştırıcı aralıkları 20 cm 'den fazlaysa yapıştırıcı şeritlerinin altına ve üstüne de şerit şeklinde yapıştırıcı uygulanması gerekir.
- Ağır yük taşıyacak sert levhalarda yapıştırıcı aralıkları 10 ~ 15 cm yeterliyken, duvar kaplama ve köpük polistiren gibi düşük ağırlıklarda bu oran 20 ~ 50 cm 'ye çıkartılabilir.
- Az sert levhalar için uygulama aralığı daha küçük olabilir ve doğru yapıştırıcı boyutunu seçmek önemlidir.

**Uygulama Sonrası Temizlik:**

- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, hemen sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
- Kirlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

**Ambalaj:**

400 gr plastik kartuş / kolide 25 adet.

**Depolama:**

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C'de serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

**Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr